

REZISTO 25

Mitrumizturīga krāsa sienām

- Satur pretpelējuma aktīvās vielas
- Krāsa iekšdarbiem, noturīga pret mazgāšanu
- 1. klases izturība pret mitro tīrīšanu



Produkta īpašības

Pusmatēta akrila krāsa iekšdarbiem, piemīt ļoti laba izturība pret mazgāšanu un mitrumizturība. Produkts viegli klājas uz virsmas, savukārt krāsas spēja labi izlīdzināties atvieglo līdzēnas virsmas iegūšanu. Satur pretpelējuma aktīvās vielas, kas novērš mikroorganismu izplatīšanos uz krāsotās virsmas.

Pielietojums

Krāsa ir paredzēta sienu un griestu krāsošanai mitrās telpās, kurām nepieciešama bieža mazgāšana un kurām ir noteiktas augstas higiēnas prasības, piemēram, vannas istabās, virtuvēs, gaitenīs, skolās, slimnīcās, baseinos.

Pamatvirsmas

Krāsa ir piemērota jaunai un iepriekš krāsotai ģipša plātnei, kā arī apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmu apdarei.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt sausai un tīrai. No virsmas jānoņem vecā atdalījusies krāsa, nelīdzenumi jāaizšpaktelē, piemēram, ar špaktelēšanas tepi **"Maxi Pro"**. No virsmas jānoņem slīpēšanas putekļi.

Gruntēšana

Poraina virsma (piemēram, iepriekš nekrāsota virsma) jānogruntē ar krāsu **"Grund+"** vai **"Drywall Grund"**.

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas **"Rezisto 25"**. Vajadzības gadījumā pirms pirmās kārtas krāsošanas var pievienot līdz 10% ūdens, beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa. Par darbarīku ieteicams izmantot piemērotu veltnīti, otu vai smidzinātāju. Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi sausās un mitrās telpās
Saistviela	akrila kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	pusmatēta
Blīvums (kg/l)	1,25
Sausnas saturs (%)	51
Izturība pret mitro nobērzi, ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	1. klase (< 5 µm)
RYL 2012 slodzes klase	RL04 Īpaši lielas slodzes un augstas prasības sausās telpās RL 05 Īpašas slodzes un prasības telpās RL 06 Slodzes, kurām vajadzīgs īpašs projekts telpās
Segtspēja	8 m²/l atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas un gluduma
Kontrastainums (ISO 6504-1:2006)	2. klases segtspēja
Žūšanas laiks (+23 °C, RH 50%)	puteķņneuzņēmīga pēc 1–2 stundām, var krāsot pēc 5 stundām
Termiskā stabilitāte (ISO 3248:2016)	īslaicīgi iedarbojoties augstai temperatūrai (24 st., +125 °C), vizuālas izmaiņas nav novērojamas; augstas temperatūras ilglaicīga iedarbība var ietekmēt krāsas toni un spīduma pakāpi
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2018)	V2 klase vidēji (V= 30–31 g/(m²·d))
Atšķaidītājs	ūdens, maks. 10% no tilpuma
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes tonis BW
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Smidzināšana	0,017"– 0,025" uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS saturs	≤ 2 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa A/a) – 30 g/l)
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Glabāšanas laiks	slēgtā ražotāja iepakojumā – 3 gadi; derīguma termiņa dati ir norādīti uz iepakojuma
Iepakojums	2,5 l / 10 l

Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi

Liela virsma jākrāso bez pārtraukumiem; vajadzības gadījumā pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Ja krāsa ir tonēta dažādās tvertnēs, pirms virsmas krāsošanas ieteicams to sajaukt vienā traukā.

Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt. Uz sienu virsmas uzklātā krāsa jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju tā, lai pēdējā veltnīša kustība katrā krāsas joslā visā sienas laukumā tiktu veikta vienā virzienā. Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga.

Parastajos apstākļos lateksa krāsas plēve iegūst galīgo izturību 3–4 nedēļās pēc krāsošanas, tāpēc jācenšas izvairīties no krāsotās virsmas intensīvas tīrīšanas, pirms nav pagājis norādītais laiks. Pirms sākt tīrīšanu ar augstspiediena mazgāšanas palīdzību, krāsotai virsmai jāļauj nožūt normālos apstākļos vismaz 7 dienas.

Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai jāizmanto tīrs remdens ūdens un mīksta mikrošķiedras drāna vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var izmantot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantojot tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus līdzekļus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Glabāt no sala pasargātā sausā un vēsā vietā. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Ražotājs

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Zviedrija.

Pārstāvis

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.