

XTREME 1

Pirmšķirīgas segtspējas griestu krāsa, kas labi izlīdzinās

- 2. klases izturība pret mitro tīrīšanu
- Ekomarķējums "Nordic Swan"



Produkta īpašības

Pirmšķirīgas segtspējas griestu krāsa, kas labi izlīdzinās. Veido stipri matētu, gaismu neatstarojošu virsmu. Produkts viegli klājas uz virsmas, labi izlīdzinās un nenotek. Krāsas labā izlīdzināšanās spēja atvieglo līdzenas virsmas iegūšanu, tāpēc tā ir labi piemērota arī lielu griestu virsmu apdarei. Gaismu neatstarojošai virsmai vēlāk veikti atsevišķu vietu labojumi vizuāli ir mazāk pamanāmi.

Pielietojums

Krāsa ir paredzēta griestu krāsošanai sausās telpās, piemēram, dzīvojamās un sabiedriskās telpās, birojos un mācību iestādēs.

Pamatvirsmas

Krāsa ir piemērota apmetuma, betona, vieglbetona, ģipsa plātņu, stiklšķiedras tapešu un špaktelētu virsmu krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasībām. Pamatvirsmas jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem, krītainām daļām un atlupušām daļiņām. Virsmas tīrīšanai lietojams remdens vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis. Veca atdalījusies krāsa jānoņem, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Labākas adhēzijas panākšanai iepriekš ar spīdīgu krāsu apstrādāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Virsmas caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi; nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

Poraina virsma (piemēram, iepriekš nekrāsota virsma) jānogruntē ar krāsu "Grund+" vai "Drywall Grund".

Speciālas gruntskrāsas izmantošana uzlabo segkrāsas sasaistīšanos ar pamatvirsmu, paugstina krāsotās virsmas slodzes izturību, izlīdzina pamatvirsmas iesūkšanas spēju un samazina segkrāsas patēriņu.

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas krāsas "Xtreme 1".



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi sausās telpās
Saistviela	kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)	stipri matēta
Blīvums (kg/l)	1,39
Sausnas saturs (%)	56,6
Izturība pret mitro nobērzi, ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli)	2. klase (< 10 µm)
RYL 2012 slodzes klase	RL01 Neliela slodze un zemas prasības sausās telpās
Segtspēja	8–10 m²/l (1 kārtā) atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas un gluduma
Kontrastainums (ISO 6504-1:2006)	2. klases segtspēja
Žūšanas laiks (+23 °C, RH 50%)	puteķļneuzņēmīga pēc 1 stundas, var krāsot pēc 2 stundām
Termiskā stabilitāte (ISO 3248:2016)	īslaicīgi iedarbojoties augstai temperatūrai (24 st., +125 °C), var novērot minimālu dzeltēšanu un blāvumu; augstas temperatūras ilglaicīga iedarbība var ietekmēt krāsas toni un spīduma pakāpi
Tvaikcaurlaidība (ISO 7783:2018)	V2 klase vidēji (V= 46,5 g/(m²*d))
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", bāzes tonis BW
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Smidzināšana	0,017"– 0,025" uzgalis, spiediens 150...200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS saturs	≤ 1 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa A/a) – 30 g/l)
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no sala
Glabāšanas laiks	slēgtā ražotāja iepakojumā – 3 gadi; derīguma termiņa dati ir norādīti uz iepakojuma
Iepakojums	2,5 l / 10 l

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

Pirms lietošanas krāsa kārtīgi jāsamaisa. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Darba laikā jāizmanto liels krāsas daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un to varētu apstrādāt.

Krāsojot griestus, jāstrādā gaismas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga. Sienu krāsošanas gadījumā krāsa jāklāj uz virsmas vispirms šķērsvirzienā, pēc tam virsma jāizlīdzina, virzot veltnīti uz augšu un uz leju. Katra nākamā veltnīša kustība krāsas joslā jāizpilda vienā virzienā visā sienas laukumā.

Stipri porainas apmetuma un betona virsmas jānogruntē ar krāsu **"Grund+"** vai **"Drywall Grund"**, vajadzības gadījumā atšķaidot produktu.

Kokšķiedras un kokskaidu plates jānogruntē ar krāsu **"Bindo Base"**.

Iepriekš ar kaļķu vai krīta krāsu pārklāta virsma jānogruntē ar krāsas **"Silikat Base"** un ūdens maisījumu attiecībā 1:1 vai ar gruntskrāsu **"Master Base"**, kurai ir pievienots lakbenzīns **"Solve W"** 40–50% apmērā.

Līmes krāsa. Vecā līmes krāsa, kas ir sliktā stāvoklī, pilnīgi jānoņem, šai nolūkā virsmu iepriekš samitrinot ar ūdeni. Stipri saistīta līmes krāsa jānogruntē ar krāsu **"Master Base"**, kurai ir pievienoti 20–30 % lakbenzīna **"Solve W"**.

Virsma, uz kuras ir kvēpu vai nikotīna traipi, kā arī ūdens notecējumi, jānotīra ar tīrīšanas līdzekli un tad rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un virsmai jāļauj nožūt. Pēc tam virsma jānogruntē ar izolējošu krāsu **"Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande"**.

Darba drošība

Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Glabāt no sala pasargātā sausā un vēsā vietā. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Ražotājs

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Zviedrija.

Pārstāvis

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.