

CELCO AQUA

Laka iekšdarbiem

- Ūdenī šķīstoša laka kokam, ar vieglu smaržu
- Pasargā virsmu no dzeltēšanas
- Tonējama



Produkta īpašības

Ātri žūstoša ūdenī šķīstoša laka iekšdarbiem, faktiski bez smaržas. Veido uz virsmas pret mitro tīrīšanu noturīgu lakas kārtu, kas iztur ūdens, tauku un sadzīves ķīmijas iedarbību. Produkta sastāvā esošais UV filtrs mazina koksnes satumšanu saules starojuma ietekmē. Laka ir tonējama.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts sienu, griestu, dzegu, durvju, plāksņu un siju lakošanai, veicot iekšdarbus sausās telpās.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš lakotu koka virsmu apdarei, kā arī izmantojams par aizsarglaku betona, ķieģeļu un cementa apmetuma virsmām.

Virsmas sagatavošana

Lakojamai virsmai jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem un vaska. Jāraugās, lai visos darba posmos virsma būtu sausa, koksnes mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%.

No iepriekš lakotas koka virsmas jānoņem atdalījusies laka, pēc tam virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda. Lai iegūtu gludu virsmu bez redzamām pārejām, ir ieteicams no virsmas noņemt visu veco laku. Lai panāktu labāku pielipšanu, ar pamatvirsmu stingri sasaistīta lakas kārtā jānoslīpē ar smilšpapīru. Koka virsmā esošie caurumi un spraugas (ne spraugas starp dēļiem!) jāpiepilda ar piemērotu tepi, pēc tam špaktelētās vietas jānoslīpē, līdz tās ir gludas. Pirms lakošanas virsma jāattīra no putekļiem ar mitru lupatu vai putekļu sūcēju.

Lakošana

Uz jaunas koka virsmas jāuzklāj 2-3 kārtas, uz iepriekš lakotas virsmas – 1-2 kārtas lakas «Celco Aqua».

Laka ir gatava lietošanai, pirms izmantošanas tā rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai laku var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), apdares kārtai uz virsmas jāklāj neatšķaidīta laka. Laka jāklāj uz virsmas koksnes šķiedru virzienā, vajadzības gadījumā jāveic starpstadijas slīpēšana. Klājot uz virsmas, laka ir pienācīgi krāsā, bet nožūstot kļūst caurspīdīga.

Darbs ar tonētu laku

Tonētai lakai «Celco Aqua» jāpievieno 10% ūdens, un tā jāklāj uz virsmas vienu reizi koksnes šķiedru virzienā. Darba laikā pēc kārtas atsevišķi jānolako katrs dēlis, izvairoties no pārklājumu veidošanās dažās vietās. Ieteicams virsmas lakošanai izmantot otu. Pēc tam uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas bezkrāsainās lakas «Celco Aqua». Uzmanību! Katra nākamā tonētas lakas kārtā virsmai piešķir tumšāku nokrāsu.

Virsmas tīrīšana

Lai attīrītu netīru virsmu, jālieto tīrs ūdens un vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Nelietot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus. Virsmas tīrīšanai lietot mīkstu sūkli vai lupatu.



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbi
Saistviela	akrila latekss
Spīduma pakāpe (Gardner 60°)	matēta un spīdīga
Patēriņš	8-12 m ² /l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 1 stundas, var lakot pēc 2 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Darbarīku tīrīšana	ūdens
Uzglabāšana	uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C temperatūrā)
Iepakojums	1 L / 2,5 L

Lakošanas ieteikumi

Lakošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja lakošanas un lakas žūšanas laikā temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā pieļaujams, vai ir caurvējš, var rasties pārklājuma pēdas, kā arī var veidoties nekvalitatīva lakas plēve.

Lai palielinātu koka virsmas aizsardzības efektivitāti, ir ieteicams par darbarīku izvēlēties ota. Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Pirms nākamās kārtas klāšanas ir ieteicams nedaudz noslīpēt virsmu. Pēc slīpēšanas virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetē. Sazinieties ar Saindēšanās Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba stingri aizvērt lakas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.