

CELCO PARQUET

Grīdas laka uz ūdens bāzes

- Laba nodilumizturība
- Nenožīmīga smarža
- Viegli izmantojama un kopjama



Produkta īpašības

Ūdenī šķīstoša grīdas laka, ko raksturo laba nodilumizturība. Produkts viegli klājas uz virsmas un labi izlīdzinās. Lakotā virsma ir izturīga pret skrāpējumiem, kā arī pret ūdens un sadzīves ķīmijas iedarbību. Laika gaitā lakotā virsma nedzeltē. Produkts ir pieejams ar divām spīduma pakāpēm – matēts un spīdīgs.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts koka un parketa grīdas lakošanai dzīvojamās telpās, priekšnamos, gaiteņos, birojos, kā arī sabiedriskās telpās.

Pamatvirsma

Produkts ir piemērots jauna un iepriekš lakota vairogu, dēlīšu parketa un gabalparketa, kā arī dēļu grīdas lakošanai.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem, vaska un pulēšanas līdzekļiem. Jāraugās, lai visos darba posmos virsma būtu sausa, koksnes mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%.

No iepriekš lakotas koka grīdas jānoņem atļūpusī laka, pēc tam virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda. Lai iegūtu gludu virsmu bez redzamām pārejām, ieteicams no virsmas noņemt visu veco laku. Strādājot ar mašīnu, sākotnējā virsmas slīpēšana jāveic ar rupjgraudainu smilšpapīru un lielu spiedienu, nākamā slīpēšana – ar smalkgraudainu smilšpapīru (120.-150.) un pēc iespējas vājāku rullīša spiedienu. Ja uz grīdas esošā laka ir labā stāvoklī, tā nav jānoņem: lai panāktu labāku adhēziju, tā viegli jānoslīpē ar smilšpapīru. Koka virsmā esošie caurumi un spraugas (ne spraugas starp dēļiem!) jāpiepilda ar piemērota toņa parketa tepi, pēc tam špaktelētās vietas jānoslīpē, līdz iegūst gludu virsmu.

Pirms lakošanas grīda rūpīgi jāattīra ar putekļu sūcēju un mitru lupatu. Putekļi jānoņem arī no listēm, palodzēm un radiatoriem.

Lakošana

Virsmas jānolako, uzklājot uz tās 2-3 kārtas "Celco Parquet", pirms katras nākamās kārtas uzklāšanas nogaidot vismaz 5 stundas. Vienā diennaktī uz virsmas jāuzklāj maksimāli 2 kārtas. Vajadzības gadījumā pirms katras kārtas uzklāšanas virsma viegli jānoslīpē.

Laka ir gatava lietošanai. Pirmajai kārtai var pievienot tīru ūdeni līdz 10% apmērā no lakas tilpuma, taču nākamām kārtām uz virsmas jāklāj neatšķaidīts produkts. Laka klājama uz virsmas koksnes šķiedru virzienā.

Vienas divu dienu laikā laka kļūst izturīga pret vieglu slodzi, taču galīgā nodilumizturība tiek iegūta ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā. Smagus priekšmetus un pakļājus uz grīdas var likt tikai tad, kad ir pagājusi viena nedēļu pēc virsmas lakošanas.

Virsmas tīrīšana

Netīras virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens un vajadzības gadījumā neitrāli vai vāji sārmaini (pH 6-8) tīrīšanas līdzekļi. Neizmantojot stipri sārmains tīrīšanas līdzekļus. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. Virsmas tīrīšanai lietot mīkstu sūkli vai lupatu.



Tehniskie dati

Pielietojums	sausām telpām, veicot iekšdarbus
Saistviela	akrilāts, poliuretāns
Spīduma pakāpe (Gardner 60°)	matēta un spīdīga
Patēriņš	10-13 m ² /l atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%)	puteļņneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 5-6 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Darbarīki	ota, veltnītis, lakas aplikators
Darbarīku tīrīšana	ūdens
Glabāšana	glabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)
Iepakojums	1 L / 5 L

Lakošanas ieteikumi

Nepieciešamā gaisa un virsmas temperatūra lakošanas laikā: +15...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums 40...80% (ieteicams 65%). Ja lakošanas un lakas žūšanas laikā temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā pieļaujams, vai ir caurvējš, var rasties pārklājuma pēdas, kā arī var veidoties nekvalitatīva lakas plēve.

Pirms lietošanas laka kārtīgi jāsamaisa, pēc tam lakai jāļauj pastāvēt 5-10 minūtes, lai pazustu maisīšanas laikā radušies gaisa pūslīši. Lakojo ar ota un veltnīti, jāstrādā mierīgi, lai lakas kārtā neiekļūtu lieks gaiss. Īpaša piesardzība jāievēro vietās, kur var sakrāties vairāk lakas, piem., stūros. Šādās vietās lakošanai ieteicams izmantot ota.

Ar ūdenī šķīstošu laku pārklātas virsmas atkārtotai lakošanai jāizmanto tikai ūdenī šķīstoša laka!

Darba drošība

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu apstrādes metodes

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Pēc darba cieši noslēgt lakas tvertni. Pirms tīrīšanas no darbarīka jānoņem lakas atliekas. Aizliegts izliet kanalizācijā un ūdenskrātuvēs. Šķidrās lakas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel Baltics», Igaunija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.