

MASTER NOVUS

Alkīda krāsa uz ūdens bāzes

- Ātri žūstoša krāsa koka un metāla virsmām
- Krāsu raksturo ļoti augsta nodilumizturība
- Krāsa tonējama plašā toņu gammā



Produkta īpašības

Uz ūdens bāzes veidota alkīda krāsa, ko viegli uzklāt uz virsmas un kas labi padodas apstrādei. Krāsu var lietot, apstrādājot koka un metāla virsmas, gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Veido uz virsmas nodilumizturīgu pārklājumu, ko viegli kopt turpmākās ekspluatācijas gaitā. Atšķirībā no alkīda krāsām uz šķīdinātāja bāzes "Master Novus" laika gaitā nedzeltē un saglabā savu sākotnējo toni. Krāsa ir pieejama ar divām spīduma pakāpēm – pusmatēta un spīdīga.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts koka durvju, palodžu un mēbeļu, kā arī iepriekš nogruntētu metāla virsmu, piem., cauruļu, radiatoru, apdarei.

Pamatvirsmā

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu pārklātu koka un metāla virsmu, kā arī kokšķiedras un kokskaidu plākšņu krāsošanai, veicot iekšdarbus un ārdarbus.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis "Bio-Cleaneer". Jānoņem vecā atlupusī krāsa, un vāji saistītas virsmas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Metāla virsma rūpīgi jāattīra no rūsas, koka detaļu asās malas jānoslīpē līdz noapaļotai formai. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmā esošie padziļinājumi un spraugas jāpiepilda ar piemērotu tepi no "Sadolin" produkcijas sortimenta. Nošpakteļtā virsma vienmērīgi jānoslīpē, jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana

Veicot ārdarbus, iepriekš neapstrādāta koka virsma jāpiesūcina ar bezkrāsaino koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli "Pinotex Base" vai "Pinotex Wood Primer". Metāla virsma rūpīgi jāattīra no rūsas un uzreiz jānogruntē ar gruntskrāsu "Nordsjö Professional Traditional Metal Primer" vai "Hammerite No. 1 Rustbeater".

Beigu apdare

virsmas beigu apdarei lietojama krāsa "Master Novus". Uz iepriekš neapstrādātas virsmas jāuzklāj 2 kārtas, uz iepriekš nogruntētas vai krāsotas virsmas – 1-2 kārtas krāsas.

Virsmas tīrīšana

Krāsotās virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens un vajadzības gadījumā neitrāli vai vāji sārmaini (pH < 7-8) tīrīšanas līdzekļi. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, jo ilglaicīga sārma iedarbība krāsoto virsmu var padarīt matētu un krāsas plēvi mīkstu. Virsmas tīrīšanai lietot mīkstu suku vai sūkli. Jāizvairās no stipri sārmainu tīrīšanas līdzekļu un cietsaru suku lietošanas.



Tehniskie dati

Pielietojums	iekšdarbiem un ārdarbiem
Saistviela	ar uretānu apstrādāta alkīda emulsija
Spīduma pakāpe (Gardner 60°)	pusmatēta (15) un spīdīga (70)
Patēriņš	~ 8 m ² /l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 2-3 stundām, var krāsot pēc 6-8 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma ACOMIX, bāzes toņi BW, BC
Darbarīki	ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas darbarīki jānotīra ar ūdeni
Uzglabāšana	uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C temperatūrā)
Iepakojums	1 L / 2,5 L

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Nevajadzētu strādāt, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī krāsot saulē stipri sakarsušu virsmu. Virsmas pieļaujamās temperatūras pārsniegšanas gadījumā krāsa var pārāk ātri nožūt, un tā rezultātā produkts nevienmērīgi izplūst un uz krāsotās virsmas paliek otas pēdas. Mitra gaisa un zemas temperatūras iedarbība krietni pagarina krāsas žūšanas laiku.

Krāsas kārtu uzklāšanas starplaikā virsmai jāļauj nožūt atbilstīgi prasībām. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Sevišķi rūpīgi jākrāso koka dēļu gali un malas, jo caur šīm virsmām mitrums visintensīvāk iesūcas koksnē.

Darba drošība

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu pārstrādes uzņēmumam.

Ražotājs

AS «Akzo Nobel Baltics», Igaunija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmienu, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.