

Pinotex

WOOD PAINT AQUA

Ūdens bāzes krāsa koka fasādēm

- Izturība līdz 10 gadiem
- Elastīga atmosfērīzturīga krāsa koka virsmām, veicot ārdarbus
- Ilgstoši saglabā toni un spīdumu
- Tonējama plašā toņu gammā



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Elastīga ūdens bāzes krāsa koka fasādēm, ko raksturo laba atmosfērīzturība. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam ir laba segtspēja un ūdeni atgrūdošas īpašības, kā arī ļoti laba toņa un spīduma noturība. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšana, gruntēšana un 2 virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 10 gadiem. Var tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts dažādu koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus, piemēram, tādām virsmām kā koka fasādes, norobežojumi, žogi, kā arī nogruntētu metāla, betona virsmu un cementšķiedru plātņu apdarei.

Ierobežojums – produkts ir termoplastisks un tāpēc nav piemērots logu rāmju apdarei.

PAMATVIRMSA

Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas zāģētas un ēvelētas koka virsmas krāsošanai, kā arī iepriekš gruntētas metāla virsmas (arī galvanizētas virsmas), cementšķiedru plātņu un betona apdarei.

Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrum saturam mazākam par 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīna samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piemēram, smilšstrūkļas aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotek sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, jaunas un no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa **Pinotex Wood Primer BPR** vai biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**.
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājuma līmenim.

GRUNTĒŠANA

- Pēc tam virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu gruntkrāsas **Pinotex Wood Paint Primer**. Gruntkrāsas izmantošana aizkavē mitruma iekļūšanu koksnē un nodrošina segkrāsas saistīšanos ar pamatni saskaņā ar prasībām.
- Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksni.
- Iepriekš ar spīdīgu krāsu (piem., ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu) pārklāta virsma vai līdz tīrai pamatnei attīrīta iepriekš krāsota virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu gruntkrāsas **Pinotex Wood Paint Primer**.

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas produkta **Pinotex Wood Paint Aqua**.
- Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu krāsota koka virsma kārtīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta **Pinotex Wood Paint Aqua**.
- Koka virsmas krāsošanai par darbarīku ieteicams izvēlēties otu.
- Uz nogruntētas metāla virsmas, cementšķiedru plātnēm vai betona virsmas jāuzklāj divas kārtas krāsas **Pinotex Wood Paint Aqua**.
- Krāsa **Pinotex Wood Paint Aqua** ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Akrils
Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne)	Pusmatēta
Blīvums	1,13-1,34 +/- 0,05 kg/l (atkarībā no toņa)
Sausnas saturs	38-44 +/- 2% (atkarībā no toņa)
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix»
Bāzes toņi	BW (balts), BC (bezkrāsains), tumšbrūns, tumšzaļš, dzeltens okers, Swedish red
Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)	Puteklneuzņēmīga pēc 1 stundas Var krāsot pēc 4 stundām
Segtspēja (vienu kārtu)	Zāģētai koksnei 5-7 m ² /l Ēvelētai koksnei 8-12 m ² /l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā traukā +5...+35 °C temperatūrā
GOS saturs produktā	Maks. 70 g/l (ES pieaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l)
Iepakojums	1 l/2,5 l/9 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Koksni aizsargājošā līdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +8...+30 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušo produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medīķiem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

Uzņēmums «AkzoNobel» Eiropas Savienībā.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.