

WOOD PAINT DUO VX+

Ūdens bāzes eļļas krāsa koka fasādēm

- Izturība līdz 12 gadiem
- Divi vienā – gruntskrāsa un segkrāsa vienā produktā
- Ietaupa laiku un naudu – nav vajadzīga gruntskrāsa
- Satur aktīvās vielas, kas aizkavē pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Tonejama plašā toņu gammā



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Ūdens bāzes krāsa kokam, uz alkīda-akrila hibrīdaisvielas bāzes. Krāsa stipri sasaistās ar tīru koksnī, tāpēc nav nepieciešams atsevišķi izmantot gruntskrāsu. Tā kā produktam piemīt eļļas krāsai raksturīga iezīme, to ērti uzklāt uz virsmas, tas piesaista mazāk netīrumu un tam ir ūdeni atgrūdošas īpašības. Salīdzinājumā ar klasiskajām eļļas krāsām **Pinotex Wood Paint Duo VX+** ilgāk saglabā sākotnējo toni un spīdumu, turklāt starp koksnei paredzētajām krāsām uz šķīdinātāja bāzes satur vairāk nekā 10 reizi mazāk gaistošo organisko savienojumu. Lielais sausnas saturs krāsā ļauj iegūt efektīvu atmosfērizturīgu virsmas pārklājumu ar mazāku uzklāto krāsas kārtu skaitu. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma. Veicot sistēmas apdari (piesūcināšanas gruntēšana un divas virsmas apdares kārtas), koka virsmai tiek nodrošināta ilgstoša aizsardzība pret laika apstākļu iedarbību – līdz pat 12 gadiem. Var tonēt plašā krāsu gammā.

PIELIETOJUMS

Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, līstņu, durvju un loga rāmju krāsošanai.

PAMATVIRSMĀ

Krāsa ir piemērota jaunu un iepriekš krāsotu zāģētas un ēvelētas koksnes virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus.

Ierobežojums – produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar zemes krāsu.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Apstrādājama koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (trūpe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam mazākam par 18%.
- Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīna samitrinātu lupatu. Jāizvairās lietot tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni (piemēram, smilšstrūkļa aparāts).
- Veca, vāji saistīta krāsas kārtā jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu.
- Ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru, un virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem.
- Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.
- Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnotekū sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

PIESŪCINĀŠANA

- Pirms virsmas tālākās apstrādes jāpārliedz, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
- Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību, jaunas koka virsmas jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa **Pinotex Wood Primer BPR** vai biocīdā piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes **Pinotex Base BPR**.
- Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt vismaz 24 stundas saskaņā ar prasībām. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.
- Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam.

BEIGU APDARE

- Pirms apdares krāsošanas jāpārliedz, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi.
- Virsmas beigu krāsošana veicama, uzklājot divas kārtas produkta **Pinotex Wood Paint Duo VX+**.
- Iepriekš krāsota koka virsma kārtīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 kārtas produkta **Pinotex Wood Paint Duo VX+**.
- Koka virsmas krāsošanai par darbarīku ieteicams izvēlēties otu.
- Krāsa **Pinotex Wood Paint Duo VX+** ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	Ārdarbi
Saistviela	Alkīds/akrils
Spīduma pakāpe (ēvelēta koksne)	Pusspīdīga
Blīvums	1,18 +/- 0,05 kg/l
Sausnas saturs	61 +/- 2%
Tonēšana	Tonēšanas sistēma «Acomix»
Bāzes toni	BW (balts) un BC (bezkrāsains)
Žušanas laiks (23 °C / 50% RH)	Puteklneuzņemīga pēc 6 stundām Var krāsot pēc 12 stundām
Segtspēja (viena kārtā)	Zāģētai koksnei 4-6 m²/l Ēvelētai koksnei 6-8 m²/l
Atšķaidītājs	Ūdens
Darbarīki	Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana	Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja traukā:	3 gadi
Produkta glabāšana	Noslēgtā oriģinālajā iepakojumā temperatūrā +5...+35 °C temperatūrā
GOS saturs produktā	Maks. 35 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l)
Iepakojums	1 l/2,5 l/10 l

KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI

- Pirms darba sākuma jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargātu no krāsas šļakatām.
- Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
- Krāsas uzklāšanas un žušanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējinātā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari.
- Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
- Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā.
- Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
- Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
- Koka apšuvuma galu rūpīga apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitruma iedarbību.
- Pirms koka apšuvuma u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar produktu arī no apakšpusēs.
- Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.
- Eksploataācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama miksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Ņemot vērā ierobežojumus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem, dabisko pigmentu izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Tāpēc krāsas plēvei ir atšķirīga noturības pakāpe, izmantojot ārdarbiem, piemēram, dažādi spilgtāki toni ēkas fasādes dienvidu pusē var izbalēt ātrāk nekā toni, kas satur tikai dabiskos pigmentus.

DARBA DROŠĪBA

Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošības pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Lūdzot medikāliem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko laku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvojoties no satura un iepakojuma saskaņā ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

RAŽOTĀJS

«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

PĀRSTĀVIS

SIA "Akzo Nobel Baltics", Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.