



SUPER GRUND

Gruntskrāsa grūti apstrādājamām virsmām

- ✓ Lieliski sasaistās ar dažādām grūti apstrādājamām virsmām – MDF, flīzēm, UPVC un citām
- ✓ Nodrošina lielisku krāsas uzklāšanu uz jebkuras sarežģītas virsmas
- ✓ Ātri žūst un viegli klājas



PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Vislabākais gruntēšanas risinājums grūti apstrādājamām vai problemātiskām virsmām. Šī gruntskrāsa stipri sasaistās ar tādām grūti apstrādājamām virsmām kā, piemēram, kokšķiedru plātnes (MDF), flīzes, neplastificēta polivinilhlorīda un citām virsmām. Tādā veidā ļaujot krāsai pielipt jebkurai grūti apstrādājamai virsmai un iegūt nevainojamu un ilglaicīgu apdares krāsas pārklājumu. Gruntskrāsa ātri žūst un viegli klājas.

PIELIETOJUMS

Gruntskrāsa paredzēta darbam iekšējās un ārējās telpās un ir piemērota mēbeļu, flīžu, durvju, palodžu, līstīšu un citu grūti apstrādājamo virsmu gruntēšanai.

Tāpat var gruntēt sienas un griestus pirms krāsošanas ar lateksa krāsu.

PAMATVIRSMĀ

Var izmantot jaunu un iepriekš krāsotu koka, apmetuma, betona un flīžu, ģipša plātņu, kokšķiedras un kokskaidu plašu un nošpaktētu virsmu gruntēšanai. Gruntskrāsa lieliski sasaistās ar virsmu, tāpēc tā ir piemērota lamināta, stikla, kokskaidu plašu, cietā PVC, rūpnieciski krāsotu un lakotu virsmu un keramikas flīžu gruntēšanai pirms krāsošanas. Var izmantot arī virsmām mitrās telpās pirms krāsošanas ar mitrām telpām piemērotām krāsām, piemēram, **Sadolin EasyCare Kitchen&Bathroom**.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

- Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem un putekļiem. Vajadzības gadījumā virsma jānomazgā ar remdenu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgāšanas līdzeklis. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
- Vecā atdalījusies krāsa un slikti saistītas virskārtas jānotīra līdz stingrai pamatnei. Lai uzlabotu sasaistīšanos, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu krāsota virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.
- Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi no **Sadolin** produktu klāsta. Virsma gludi jānoslīpē un jāattīra no putekļiem.

GRUNTĒŠANA

- Pirms lietošanas gruntskrāsa labi jāsamaisa.
- Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu gruntskrāsas **Super Grund**.
- Gruntskrāsa ir gatava lietošanai, tomēr vajadzības gadījumā to var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma).
- Gruntēšanai lietojams rullītis, ota vai smidzinātājs.
- Pirms krāsošanas gruntskrāsas kārtai jābūt labi nožuvušai. Gruntēšanas un/vai krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā ieteikts, vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva gruntējuma/krāsas plēve.
- Nogruntētā virsma pēc nožūšanas viegli jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru un jāattīra no putekļiem.
- Ja krāsošanai būs nepieciešama spilgtā toņa krāsa (sarkana, dzeltena, oranža), atbilstošas segtspējas nodrošināšanai virsmu ieteicams gruntēt ar gruntskrāsu, kuras tonis ir pēc iespējas tuvāks apdares krāsas tonim.

BEIGU APDARE

Nogruntētā sausā virsma jānokrāso, izvēloties krāsu no **Sadolin** produkcijas klāsta.

KRĀSOTĀS VIRSMAS TĪRĪŠANA

Normālos apstākļos krāsas plēve galīgi sacietē 4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt, līdz nav pagājis norādītais laiks. Pēc 4 nedēļām virsma kļūst izturīga pret tīrīšanu.

Netīru krāsotu virsmu tīra ar remdenu tīru ūdeni, vajadzības gadījumā var izmantot neitrālu (pH 6–7) tīrīšanas līdzekli. Nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai izmantojama mitra drāna vai mīksts sūklis. Neizmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus vai cietas suku. Pēc mazgāšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.



TEHNISKIE DATI

Pielietojums	sausām un mitrām telpām
Saistviela	akrila latekss
Spīduma pakāpe ISO 2813:2014 (60°)	matēta
Patēriņš	5–8 m ² /l, atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, rel. mitrums 65%)	puteķļneuzņēmīga pēc 2 stundām, nākamo lateksa krāsas kārtu var uzklāt pēc 4 stundām, nākamo akrila un alkīda krāsas kārtu - pēc 12–16 stundām
Atšķaidītājs	ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai, nav jāatšķaida.
Tonēšana	tonēšanas sistēma "Acomix", gaišie toņi
Darbarīki	ota, rullītis, smidzinātājs
Smidzinātājs	uzgalis 0,017"–0,025", spiediens 150–200 bar, smidzināšanas leņķis 30–60°
Darbarīku tīrīšana	ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas
GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturs	≤ 66 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/d) - 130 g/l)
Glabāšana	neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C) 3 gadus. Sargāt no sala.
Iepakojums	0,9 l / 2,5 l / 9 l

DARBA IETEIKUMI

Pirms krāsošanas gruntējumam jābūt pilnīgi sausam.

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80% (ieteicams 65%). Ja temperatūra ir augstāka vai zemāka, nekā ieteikts, vai ir caurvējš, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Pirms nākamās kārtas klāšanas iepriekšējai krāsas kārtai jābūt pilnīgi sausai. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukuma; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

Krāsa jāuzklāj bagātīgi, lai krāsotā virsma ilgāk saglabātu mitrumu, jo tā būs vieglāk to izlīdzināt. Lai noteiktu nepieciešamo krāsas daudzumu, jāizmanto marķējumā norādītie dati par patēriņu. Krāsojot sienas, krāsa jāizlīdzina, virzot rullīti uz augšu un uz leju tā, lai katra krāsas triepiena pēdējais gājiens tiek veikts ar rullīti vienā un tajā pašā virzienā pāri sienai.

DARBA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Pēc norīšanas steidzami meklēt medicīnisko palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzinājumu, miglu.

ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgr. A/d) – 160 g/l. GOS saturs produktā ≤ 66 g/l.

VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Pēc darba cieši noslēgt krāsas tvertni. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenstīlēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

RAŽOTĀJS

Akzo Nobel, Zviedrija

PĀRSTĀVIS:

SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: (5) 6751 7018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.