

VATRUM

Mitrumizturīga krāsa sienām

- Pret mazgāšanu īpaši izturīga krāsa iekšdarbiem (1. klase)
- Satur antibakteriālas piedevas, kas novērš mikroorganismu attīstību uz krāsotās virsmas
- Piemīt laba segtspēja



Produkta īpašības

Uz virsmas viegli uzklājama krāsa iekšdarbiem, piemīt laba segtspēja. Krāsa nepil un ātri žūst, krāsotā virsma ir ļoti izturīga pret mitruma iedarbību un pret mazgāšanu (1. mitrās tīrīšanas izturības klase). Izstrādājums satur bioķīmiskas piedevas, kas novērš mikroorganismu attīstību uz krāsotās virsmas. Krāsai faktiski nav smaržas, to var tonēt pastelkrāsu gammā.

Pielietojums

Izstrādājums ir paredzēts sienu un griestu krāsošanai mitrās telpās, kuras nepieciešams bieži mazgāt, piemēram, vannas istabās, virtuvē, gaitenī. Augstā izturība pret mazgāšanu dod iespēju krāsu izmantot skolās, bērnudārzos, slimnīcās, pārtikas rūpniecības uzņēmumos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu virtuvēs u. tml. telpās, kurām tiek izvirzītas paaugstinātas higiēnas prasības.

Pamatvirsmas

Krāsa ir piemērota jaunās un iepriekš krāsotās apmetuma, betona, vieglbetona, ķieģeļu, gipsa plātnu, koka ēveļskaidu un kokšķiedras plašu un stiklšķiedras tapšu virsmas krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Virsmas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis "Cleaner". Vecā atlupusi krāsa un vāji saistītas virsmas kārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei. Ar eļļas vai alkīda krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, lai nodrošinātu labāku pielipšanu. Pamatvirsmā esošie padziļinājumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu tepi no «Sadolin» sortimenta. Nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda. Jānoņem slīpēšanas putekļi.

Gruntēšana

Poraina, piemēram, špaktelēta vai iepriekš krāsota virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas "Stopgrund" vai "Vatrum". Vajadzības gadījumā krāsa jāatšķaida ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma).

Ar alkīda vai eļļas krāsu pārklāta virsma, rūpnieciski lakota vai krāsota virsma, kā arī iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaudu plates jānogruntē ar krāsu "Bindo Base". Gruntskrāsa uzlabos segkrāsas pielipšanu pamatvirsmas un samazinās segkrāsas patēriņu.

Beigu apdare

virsmas beigu apdarei lietojama krāsa "Vatrum". Uz iepriekš neapstrādātas virsmas jāuzklāj 2 kārtas, uz iepriekš nogruntētas vai krāsotas virsmas – 1-2 kārtas.

Krāsa "Vatrum" ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Klājot pirmo kārtu, vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), beigu kārtai lietojama neatšķaidīta krāsa.

Virsmas tīrīšana

Parastos apstākļos lateksa krāsas plēve galīgo izturību iegūst 3-4 nedēļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc pirms šī laika jāizvairās no virsmas intensīvas tīrīšanas. Pirms tīrīšanas tiek lietots augstspiediena aparāts, virsmai jāžūst normālos apstākļos vismaz 7 dienas.

Lai attīrītu netīru virsmu, jālieto tīrs ūdens un vajadzības gadījumā neitrāli vai vāji sārmaini tīrīšanas līdzekļi. Nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organisks šķīdinātājus. Virsmas tīrīšanai lietojams mīksts sūklis vai lupata, jāizvairās no cietsaru sukas lietošanas.



Tehniskās īpašības

Pielietojums	sausas un mitras telpas, veicot iekšdarbus
Saistviela	akrila kopolimēra dispersija
Spīduma pakāpe (Gardner 60°)	pusmatēta, 30
Mitrās tīrīšanas izturība ISO 11998 (28 apgr., 200 ciklu)	1. klase (3 μm)
Mitrās tīrīšanas izturība DIN 53778 (7 apgr.)	izturība pret noberzi (vairāk nekā 5000 ciklu)
Patēriņš	8 m ² /l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas
Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %)	puteļņneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 5 stundām
Atšķaidītājs	ūdens
Tonēšana	tonēšanas sistēma ACOMIX, bāzes tonis BW (balts)
Darbarīki	ota, veltnītis, smidzinātājs
Darbarīku tīrīšana	uzreiz pēc lietošanas darbarīki jānotīra ar ūdeni
Uzglabāšana	uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 °C temperatūrā)
Iepakojums	1 L / 5 L / 10 L

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25 °C (vēlams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40...80 % (ieteicams 65%). Ja krāsošanas laikā ir caurvējš vai temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamo, var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve.

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Strādājot jāpaņem daudz krāsas, lai virsma ilgāku laiku būtu mitra un to varētu apstrādāt.

Griesti jākrāso gaismas krišanas virzienā, tas ir, izlīdzinošie triepieni jāveic, sākot no loga. Krāsojot sienas, krāsa vispirms jāuzklāj krusteniski, pēc tam virsma jāizlīdzina ar veltnīti, to virzot uz augšu un uz leju. Pēdējā krāsošana ar veltnīti katrā krāsošanas segmentā jāveic visā sienas virsmas laukumā vienā un tajā pašā virzienā.

Darba drošība

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana

Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet kanalizācijā un ūdenskrātuvēs. Krāsas šķidrās atliekas nogādāt bīstamo atkritumu savākšanas vietā, atkritumu apstrādei piegādāt tikai pilnīgi tukšas tvertnes.

Ražotājs

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.